



## **SUNSHINE**

### **VỮA DÁN GẠCH ÓP LÁT**

#### **1. Mô tả sản phẩm**

Sunshine là vữa trộn sẵn gốc xi măng, được biến tính bằng polyme tái phân tán và các phụ gia khoáng mịn. Sản phẩm có màu trắng hoặc màu ghi.

Sunshine được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008 và các tiêu chuẩn của Châu Âu.

#### **2. Tính năng**

- Thích ứng với đa dạng các loại bề mặt khác nhau như bê tông, vữa xi măng cát, thạch cao
- Cường độ bám dính cao.
- Bền với các tác động thời tiết.
- Có thể điều chỉnh gạch trong vòng 20 phút sau khi thi công.
- Gạch sau khi dán gần như không trượt khỏi vị trí định vị, không bị
- Chống thấm.
- Dễ sử dụng, giảm 25 ÷ 50 % thời gian thi công so với vữa xi măng cát truyền thống.

#### **3. Thông số kỹ thuật của sản phẩm**

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức yêu cầu	Kết quả	Phương pháp thử
1. Tỷ lệ nước trộn theo khối lượng bột khô	%	22 ÷ 24	<b>22,0</b>	Cân kỹ thuật
2. Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5	<b>1,3</b>	TCVN 7899-2 : 2008
3. Cường độ bám dính sau khi ngâm nước	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5	<b>0,9</b>	
4. Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5	<b>0,8</b>	
5. Thời gian mở	Phút	≥ 20	<b>20</b>	
6. Độ trượt	mm	≤ 0,5	<b>0,3</b>	
7. Thời gian cho phép chèn mạch	(8 ÷ 10) giờ đối với tường và sau 24 giờ đối với sàn			

#### **4. Lĩnh vực sử dụng**

Sunshine được sử dụng để dán, ốp lát các loại gạch, đá trang trí hoàn thiện cho các công trình trên các bề mặt:

- Bề mặt bên trong và bên ngoài công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Bề mặt bê tông, vữa xi măng – cát, gạch bê tông nhẹ, gạch AAC, bề mặt thạch cao,...

#### **5. Cách sử dụng**

- Sunshine phải được thi công trên bề mặt sạch, không bị nhiễm bẩn bởi các chất dầu mỡ, hay các chất ô nhiễm khác, không bị ẩm, mốc, rêu nấm. Bề mặt thi công phải đặc chắc, không bị bong vỡ.
- Trộn đều (5,5 ÷ 6,0) lít nước sạch cho 1 bao Sunshine 25kg (22 ÷ 24)%, có thể trộn bằng máy hoặc bằng tay tới khi tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Sử dụng bay răng cưa phù hợp để thi công.
- Hỗn hợp keo sau khi trộn nên được sử dụng hết trong vòng 60 phút (ở nhiệt độ 27±2 °C).

#### **6. Lượng dùng**

- Lượng tiêu thụ của Sunshine tùy thuộc vào phương pháp thi công và độ phẳng của bề mặt.
- Thông thường lượng tiêu thụ của sản phẩm là: 25kg/ (5 ÷ 7)m<sup>2</sup> với bay răng cưa có kích thước răng 6mm x 6mm.

#### **7. Bao gói, Bảo quản**

- Sunshine được cung cấp trong bao giấy kraft với khối lượng 25 kg/bao.
- Sunshine có thời hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất trong bao kín chưa mở, nơi có mái che.